

ACRYLINE 100%

σελ. 1 από 2

Πληροφορίες Προϊόντος

Το ACRYLINE 100% είναι ένα υψηλής ποιότητας εξωτερικό ματ χρώμα, ακρυλικής βάσης 100%. Παρέχει εύκολη εργασιμότητα με άριστο άπλωμα, υψηλή καλυπτικότητα με ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους εξωτερική επιφάνεια και υψηλή απόδοση. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στον χρόνο. Παρέχει υδαταπωθητικότητα ενώ επιτρέπει την διαπνοή της υγρασίας των δομών του κτιρίου και είναι σχετικά άοσμο. Η τελική επιφάνεια χαρακτηρίζεται από ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό και απεριόριστος αριθμός αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού TO XRO.MA COLOR SYSTEM.

Πυκνότητα: 1.48 ± 0.03 g/ml
(EN ISO 2811-1)

Ιξώδες: 120 ± 10 KU
(ASTM D 562)

pH: 8-9.5
(EN ISO 19396-1)

Περατότητα Υδατμών: Sd=0.20±0.02 m
(EN ISO 7783, 0.14 <Sd<1.4, Medium, Class II)

Περατότητα Νερού: w=0.05 ± 0.02 kg. / m²h^{0.5}
(EN ISO 1504-2: w ≤ 0.10, Class W₃, Low)

Πρόσφυση: ≥1.7 MPa
(EN ISO 4624)

Επίπεδο γυαλάδας: < 10, Matt
(EN ISO 2813: <10, στις 85°)

Καλυπτικότητα: ≥ 97.5%
(EN ISO 6504-3) (απόδοση ≥10 m²/lt)

Λευκότητα: ≥ 89
(EN ISO 6504-3)

Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 1
(EN ISO 11998: <5 μm σε 200 κύκλους πλύσης)

Χρόνος αφής: ½ -1 ώρες (+23°C)

Χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες (+23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος

Το ACRYLINE 100% εφαρμόζεται σε επιφάνειες προς βαφή εξωτερικών χώρων όπως τσιμεντοσανίδες, σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία τούβλου, γυψοσανίδα, ξύλο κ.α. παλαιών η νέων επιφανειών μετά από την προετοιμασία τους με αντίστοιχο αστάρι. Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα προϊόντα. Ακολουθεί στην συνέχεια εφαρμογή είτε με Ακρυλικό Αστάρι Νερού μετά από αραιώση με νερό 1:3 έως 1:4, είτε με μικρονιζέ αστάρι αραιωμένο με νερό έως 50 % (ιδιαίτερα για επιφάνειες βαμμένες με πολύ χαμηλής ποιότητας χρώματα, είτε με πολύ σαθρό υπόστρωμα οπότε και φεύγει με απλό τρίψιμο), είτε με αστάρι του διαλυτού αραιωμένο έως 100 % με διαλύτη white spirit. Ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος η κατανάλωση του ασταριού κυμαίνεται σε 100-200 g/m².

Εφαρμογή Προϊόντος

Το προϊόν αναμιγνύεται με νερό σε ποσοστό 5-10% και αναδεύεται ελαφρά. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις για το βέλτιστο αποτέλεσμα και σε κατανάλωση περίπου 10 m²/lt ανά στρώση. Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά την χρήση.

Συσκευασίες

Το ACRYLINE 100% διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75 lt, 3 lt, 10 lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

ACRYLINE 100%

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη

περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος Α, τύπος Υ είναι 40 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ACRYLINE 100% έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ ≤ 20 g/l.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Α.Α/Ημερομηνία έκδοσης: 1/06-03-2023

