

# ARMOR ANTI-RUST

Σελ.1 από 1

## Πληροφορίες Προϊόντος

Το ARMOR ANTI-RUST είναι ένα συνδεδετικό αστάρι μεταλλικών επιφανειών ευρείας χρήσης για την προστασία των επιφανειών από την δημιουργία της σκουριάς. Βάφει παλιές και νέες επιφάνειες όπως μεταλλικά εξαρτήματα μηχανών και κατασκευών, πόρτες, κάγκελα κ.α. δίνοντας το ιδανικό υπόστρωμα για την επικάλυψη στην συνέχεια με τα προϊόντα EXTRA VERNICHROM, DUCO PLUS και CHASSICOT.

Προσφέρει ομοιογενές υπόστρωμα για φινίρισμα με αποχρώσεις στον ίδιο τόνο, ελαττώνοντας την απαιτούμενη ποσότητα του τελικού προϊόντος και ενισχύοντας την καλυπτική ικανότητά του. Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση αλλά σε καλά αεριζόμενο χώρο.

## Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα:	Λευκό, Κεραμιδί, Γκρι, Μαύρο
Πυκνότητα:	1.41 g/ml (+23°C)
Πρόσφυση :	2.2 MPa
Στερέα % :	71.6 %
Χρόνος αφής:	1-2 ώρες
Χρόνος επαναβαφής: (23°C/ <80% RH)	8-10 ώρες

## Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό κατά προτίμηση με προεργασία γυαλόχαρτου χωρίς ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια, σκόνες, ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος.

Ανακινείστε ελαφρώς αμέσως πριν τη χρήση για 1-2 λεπτά έως την ομογενοποίηση του προϊόντος.

Το προϊόν ενδείκνυται με αραιώση έως 10% με WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 20% με διαλυτικό NITRO για ψεκασμό. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Το προϊόν εφαρμόζεται σε 1 έως 2 στρώσεις. Η κατανάλωση του προϊόντος είναι 13 - 14 m<sup>2</sup>/lt και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας μετά και από την επεξεργασία της. Η επόμενη στρώση προϊόντος ακολουθεί μετά από τουλάχιστον 8 ώρες και ιδανικά μετά από το πλήρες στέγνωμα του ασταριού. Για βέλτιστα αποτελέσματα προτείνεται η λείανση του ασταριού με γυαλόχαρτο.

Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό WHITE SPIRIT ή διαλυτικό NITRO.

## Συσκευασίες

Το ARMOR ANTI-RUST διατίθεται σε συσκευασίες των 0.375 lt, 0.75 lt, 2.5 lt.

## Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγανά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35 °C. Προστατέψτε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

## Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EK (Παράρτημα II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την Υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ, είναι ΠΟΕ>500 g/lt (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ARMOR ANTI-RUST έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ>499 g/lt.

## ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Α.Α/Ημερομηνία έκδοσης: 1/20-04-2023