

S-PLASTER PRIMER

Πληροφορίες Προϊόντος

Το S-PLASTER PRIMER είναι ένα συνδυαστικό αστάρι με ακρυλικό-σιλικονούχα ρητίνη, βάσεως νερού και χαλαζιακά μικρόκοκκα αδρανή. Βελτιστοποιεί την πρόσφυση για εφαρμογή στην συνέχεια όλων των κατηγοριών παστωδών σοβάδων σε εφαρμογή ακόμα και σε σχετικά λεία υποστρώματα όπως εμφανή μπετό, τσιμεντοσανίδες ή τσιμεντοσοβάδες, γυψοσανίδες ή και παλαιότερες επιφάνειες εξωτερικής βαφής ή σοβάδων.

Προσφέρει ομοιογενές τελείωμα στους σοβάδες μετά την εφαρμογή τους λόγω της δυνατότητας χρωματισμού του με βάση το TOXRO.MA COLOR SYSTEM σε απόχρωση αντίστοιχη του σοβά.

Πεδίο Εφαρμογής

Εξαιτίας της κοκκώδους φύσης του προτείνεται στην χρήση σε λείες επιφάνειες αλλά και επίσης σε ήδη υπάρχουσες επιφάνειες σοβά σαν πρώτη βασική στρώση.

Αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα για την εν συνεχεία χρήση των προϊόντων THERMOPROTECT BASIC, THERMOPROTECT SILICON και THERMOPROTECT ACRYL για την επίτευξη υψηλής πρόσφυσης, παρεμπόδισης της διάχυσης αλάτων από τσιμεντοειδή υποστρώματα και στην ελάττωση της απορρόφησης νερού. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού TO XRO.MA COLOR SYSTEM.

ρΗ	8-9
Πυκνότητα:	1.55 ± 0.05 g/ml
Χρόνος αφής:	1-2 ώρες (+23°C)
Χρόνος επαναβαφής:	4-6 ώρες (+23°C)

TO XROMA

21st KM O.N.R. Thessaloniki - Kavala -P.C. 57200/Tel. 2394052451/Info: www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.01/10-032023.

Προετοιμασία υποστρώματος - Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς κομμάτια-φλούδες, λάδια, σκόνες, ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα πιστολιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος.

Πριν την εφαρμογή πρέπει να γίνει ήπια ανάδευση και μπορεί να αραιωθεί έως 10% κατά βάρος εφόσον κριθεί απαραίτητο αναλόγως συνθηκών. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Η κατανάλωση του προϊόντος είναι 150-200 g/m² και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η εφαρμογή του παστώδους σοβά ακολουθεί αμέσως μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού.

Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό της βρύσης και απορρυπαντικό.

Συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 5kg, 15 kg και 25 kg.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγνά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EU (Παράγραφος II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ, είναι 30 g/lit για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν S-PLASTER PRIMER έχει μέγιστο περιεχόμενο 26 g/lit.