

# WATERPAINT

## Πληροφορίες Προϊόντος

Το WATERPAINT είναι ένα ματ υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για χρήση σε παλαιές υδροχρωματισμένες ή νέες επιφάνειες ταβανιών ή τοίχων σε χώρους όπου δεν απαιτούνται αντοχές στο πλύσιμο ή στο λέκιασμα όπως αποθήκες κλιμακοστάσια ή άλλοι κλειστοί εσωτερικοί χώροι. Εμφανίζει καλή εργασιμότητα και άπλωμα και στεγνώνει γρήγορα. Διαθέτει υψηλή διαπνοή της υγρασίας (εξατμίζει την υγρασία που εμφανίζεται στην επιφάνεια πιο εύκολα) και γιαυτό επιλέγεται σε χώρους όπου συγκεντρώνεται εύκολα υγρασία λόγω χρήσης νερού στον χώρο όπως μπάνια, τουαλέτες, και κουζίνες.

## Ιδιότητες Προϊόντος

**Χρώμα:** Λευκό και επιλεγμένες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού TO XRO.MA COLOR SYSTEM.

**Πυκνότητα:** 1.56 ± 0.03 g/ml  
(EN ISO 2811-1)

**Ιξώδες :** 115 ± 5 KU  
(ASTM D 562)

**pH:** 8.5-10.5  
(EN ISO 19396-1)

**Περατότητα Υδρατμών:** Sd=0.010±0.005m  
(EN ISO 7783, Sd<0.14, V<sub>1</sub>, High)

**Περατότητα Νερού:** w=1.98 ±0.10 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0.5</sup>  
(ISO 1062-3, w>0.50, Υψηλή Κλάση III )

**Επίπεδο γυαλάδας:** < 10, Mat  
(EN ISO 2813: <10, στις 85°)

**Καλυπτικότητα:** ≥95%  
(EN ISO 6504- 3) (απόδοση ≥10 m<sup>2</sup>/l)

**Λευκότητα:** ≥ 70%  
(EN ISO 6504- 3)

**Αντίδραση σε φωτιά:** Κλάση A<sub>2</sub> d<sub>1</sub> S<sub>0</sub>  
(EN 13501-1)

**Χρόνος αφής:** ½ -1 ώρες (+23°C)

**Χρόνος επαναβαφής:** 2-3 ώρες (+23°C)

## Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια, ή άλλους ρύπους που μπορούν να

επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα προϊόντα.

Για νέες επιφάνειες από τσιμέντο είναι απαραίτητη η χρήση ασταριού για αποφυγή της εξάνθησης αλάτων του τσιμέντου, είτε με Ακρυλικό Αστάρι Νερού μετά από αραίωση με πόσιμο νερό 300% έως 400%, είτε με μικρονιζέ αστάρι αραιωμένο με νερό έως 50%. Ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος η κατανάλωση του ασταριού κυμαίνεται μεταξύ 100-200 gr/m<sup>2</sup>.

Εφόσον η επιφάνεια προς βαφή δεν είναι καινούργια και είναι βαμμένη με αντίστοιχο υδρόχρωμα δεν απαιτείται η χρήση ασταριού.

## Εφαρμογή Προϊόντος

Το προϊόν αναμιγνύεται σε ποσοστό 5-10% με καθαρό πόσιμο νερό και αναδεύεται ελαφρά. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις για το βέλτιστο αποτέλεσμα και σε κατανάλωση περίπου 12 m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και τα εργαλεία πρέπει καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά την χρήση.

## Συσκευασίες

Το WATER PAINT διατίθεται σε συσκευασίες των 3lt, 9lt.

## Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

## Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος Α, τύπος Υ είναι 30 g/lt (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν WATERPAINT έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ ≤10 g/lt .

## ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΑΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr

